

تأثير الإضافات البيئية على مقاومة الضغط للمنشآت البحرية في الكويت

[٦]

سونيا الصيرفي^(١) - خالد العنزي^(٢) - سعود السبيعي

(١) قسم الهندسة الساحلية، كلية الهندسة، جامعة عين شمس (٢) قسم الكيمياء، كلية الدراسات والعلوم التكنولوجية، الكويت

المستخلص

نظرا لأهمية المنشآت البحرية في دولة الكويت، بدأت هذه الدراسة بهدف زيادة مقاومتها للكوريدات. حيث تمت مراجعة الدراسات في هذا المجال. وتم اقتراح إضافات من البيئة للخرسانة؛ وأعدت ١٦ عينة وتم غمرهم في المياه المالحة بنسبة ٤٥,٠٠٠ ppm (لتماثل مياه الخليج) لمدة ٢٤ شهر، هذا على عكس الدراسات السابقة التي تحققت من مدة لا تزيد عن عام. كما تم اختبارها وأخذ القياسات لتحديد أجهاد الضغط بعد ١، ٨، ١٦ و ٢٤ شهر. وتم تحليل القياسات وعمل رسوم بيانية ومناقشتها وإجراء تحليل إحصائي لاستنباط معادلات لأجهاد الضغط والزمن للتوصل للوضع الأكثر كفاءة. وتم استنتاج الأضافة المثلى للممارسة العملية وهي رقائق الألياف البلاستيكية وكذلك اقترحت الدراسة ببعض التوصيات للتطبيقات الهندسية وكذلك للبحث العلمي.

الكلمات المفتاحية: الإضافات البيئية، مقاومة الضغط، المنشآت البحرية، الكويت

المقدمة

إن تآكل حديد التسليح هو السبب في تدهور المنشآت الخرسانية الساحلية لارتفاع نفاذيتها وتسرب الأملاح والرطوبة. ولذا تم البدء في هذه الورقة البحثية بهدف دراسة اجهاد الضغط بعد وضع إضافات بيئية لمدة عامين على عكس الدراسات السابقة التي قامت بمراقبة الخرسانة لمدة لا تزيد عن العام لأرتفاع تكلفة البحث واستنفاد الوقت.

وقد تم تجميع العديد من التقارير المنشورة والدوريات والمقالات في المجالات العلمية، واستعراضها وتحليلها وقد وجدت أبحاث كثيرة في هذا المجال. ومنها على سبيل المثال (Tarek Rady et al. 2017). وهذه الدراسة تحققت من سلوك الخرسانة تحت تأثير الكلوريدات بعد وضع إضافات وناقشت الدراسة كيفية زيادة عمر الهياكل البحرية الخرسانية

في الأراضي المنخفضة في مصر (دلتا نهر النيل). كما أن الدراسة El-Serafy *et al.* (2017a) قامت بفحص خصائص الخرسانة للكلوريدات وهذه الدراسة تعتبر إحدى الدراسات في مجال حماية خرسانة المناطق الساحلية. وأيضا الدراسة (El-Serafy *et al.* (2017b) حيث تم فحص خصائص الخرسانة للكلوريدات في الأنفاق وهذه الدراسة أيضا تعتبر إحدى الدراسات في مجال حماية الأنفاق. وتقدم هذه الورقة النتائج والتوصيات بالإضافة الى أهداف الدراسة ومنهجيتها والدراسة المعملية والتحليلية.

أهداف الدراسة

المنشآت البحرية عمرها قصير لتعرضها لظروف بيئية قاسية فتتحلل وتتهار بعد فترة قصيرة. ففي الخليج العربي يتراوح عمرها ما بين ١٠ و ١٥ عاما وذلك لتركيز مياهه لتصل الى ٤٥,٠٠٠ ppm وهي أعلى ملوحة على سطح الأرض. وهذا إحدى الدوافع للبدء في هذه الدراسة للتحقق من سلوك الخرسانة لمدة عامين. فالهدف الرئيسي دراسة تأثير الإضافات البيئية على مقاومة الضغط للمنشآت البحرية في دولة الكويت. والأهداف التبعية هي اقتراح إضافات مثل برادة الحديد ومادة السبكا وشرايح الألياف البلاستيكية وإعداد عينات بالإضافات المقترحة وعمرها في الماء المالح بنسبة ملح ٤٥,٠٠٠ ppm لأزمنة مختلفة ١ ، ٨ ، ١٦ و ٢٤ شهرا لتمثيل مياه الخليج العربي وقياس أجهاد الضغط بعد تلك الأزمنة. وعمل رسوم بيانية تربط ما بين المتغيرات لتحديد كفاءة كل إضافة ثم تحليل النتائج ومناقشتها لأختيار الإضافات المثلى. وفي النهاية إجراء تحليل إحصائي لاستنباط معادلات تربط ما بين نوع الإضافات والزمن وأجهاد الضغط.

منهجية الدراسة

وبالتعرف على الأهداف المحددة للدراسة، تم تخطيط مراحل التحقيق البحثي أي المنهجية لتشمل المرحلة النظرية حيث يتم مراجعة الدراسات السابقة في مجال الخرسانة المعرضة للكلوريدات. والمرحلة المعملية، حيث يتم اقتراح ٣ إضافات من البيئة ووضع برنامج

معمل، واعداد العينات وغمرها في المياه المالحة لمدة ٢٤ شهر وإجراء القياسات لتحديد إجهاد الضغط، بعد ١، ٨، ١٦ و ٢٤ شهر. والمرحلة التحليلية، حيث يتم تحليل القياسات وتوضيحها بالرسومات البيانية لترتبط مابين المتغيرات وتناقش النتائج ويتم اجراء تحليل احصائي لاستنباط معادلات مابين إجهاد الضغط والزمن ونوع الأضافة. أخيرا المرحلة الاستنتاجية، حيث يتم استنتاج كيفية تنفيذ المعالجة الأكثر كفاءة في الممارسة العملية. وأعطى توصيات لممارسة الهندسية والبحث العلمى.

الحراسة العملية

فقد تم تخطيط للبرنامج المعملى ليشمل الأختبار ١٦ عينة. تم تقسيمهم إلى ٤ مجموعات لفحصها بعد غمرها في المياه المالحة لمدة ١، ٨، ١٢ و ٢٤ شهر. وأعدت كل مجموعة من خلطة خرسانية مختلفة فمجموعة (خ١) ذو خلطة تقليدية أى بدون أضافات لتكون بمثابة قيم مرجعية للمقارنة مابين قيم النتائج العملية لأختبار العينات ذو الأضافات ومجموعة (خ٢) ذو خلطة بأضافة برادة الحديد ومجموعة (خ٣) ذو خلطة بأضافة السيكام ومجموعة (خ٤) ذو خلطة بأضافة الرقائق البلاستيكية. وكل المجموعات تم غمرها في المياه المالحة ذو تركيز ٤٥,٠٠٠ جزء في المليون. والجدول (١) يقدم تصميم للبرنامج المعملى للمجموعات الأولى والثانية والثالثة، والرابعة. وتم إعداد العينات ذو الأضافات والعينات بدون أضافات في المعمل وتمت إجراءات الخلط في خلاط المعمل حيث تم خلط المواد الجافة لمدة دقيقتين "٢" دقيقة وأضيفت المياه تدريجيا إلى المزيج الجاف وتم تقليبها حتى تم الحصول على لون موحد وتم دمك الأعمدة الخرسانية ميكانيكيا لمدة دقيقة واحدة فى قوالب مؤقتة وأزيلت الشدات المعدنية بعد ٢٤ ساعة ووضعت فى خزان المعالجة، لمدة ٢٨ يوما. ثم وضعت العينات فى خزانات المياه المالحة، وانتشالها بعد ١، ٨، ١٦ و ٢٤ شهرا وبعد أختبار المواد وإعداد العينات، فى معمل كلية الهندسة بجامعة الكويت، المجهز بألة تحميل وهى مكونة من إطار التحميل وألة تحميل هيدروليكية، وضعت فى خزانات المياه المالحة. وبعدها تمت القياسات وحيث أن أجهاد الضغط يتأثر كثيرا فى الخرسانة المعرضة للكوريدات لأنها تؤدي إلى ظهور شروخ شديدة، وبالتالي تتشقق ويقل أجهاد الضغط. ولذا فبعد انتشال العينات بعد

الفترة المحددة لها، طبقا للبرنامج المعملی، وضعت على إطار التحميل وتم تحميل العينات واستخدمت أجهزة قياس الأجهاد حيث تم ربط جميع أجهزة القياس لمسجل البيانات لقراءة القياسات.

الدراسة التحليلية

وبعد الانتهاء من القياسات تم تحليلها وعمل رسومات بيانية، لترتبط ما بين المتغيرات، ومناقشة النتائج ومقارنتها واستنباط معادلات لاختيار المعالجة الأكثر فاعلية لتلبية الاحتياجات المطلوبة وذلك للحصول على أفضل هذه الإضافات الخاصة لدولة الكويت. ومن القياسات تبين أن أجهاد الضغط ومعدله يتأثر كثيرا في الخرسانة المعرضة للكلوريدات لأنها تؤدي إلى ظهور شروخ شديدة، وبالتالي تتشقق ويقل أجهاد الضغط. ولذا فبعد انتشار العينات وانقضاء الفترة المحددة طبقا لجدول الخطة المعملية تم اختبارها وقياس إجهاد الضغط وتم رسم علاقات بيانية لتلك القيم المقاسة، حيث يتم عرضها في الشكل (١) ، (٢) ، (٣) و (٤) حيث يوضح معدل تغير إجهاد الضغط للعينات الغير معالجة و للعينات المعالجة (ببرادة الحديد) والعينات المعالجة (بمادة السیکا) والعينات برقائق الألياف البلاستيكية حيث يتضح أن إجهاد الضغط يقل بنسبة ٣٧ ، ٣٤ ، ٢٨ ، و ١٦% على التوالي. وبناء على ماسبق تم عمل تحليل إحصائي regression analysis لتلك النتائج والرسومات لأستنتاج معادلات أسية exponential equations لترتبط ما بين إجهاد الضغط والزمن بحيث يكون معامل التحديد قريب من الواحد الصحيح ليضمن أن البيانات تتواءم بشكل جيد، أي $R2=1$. فالمعادلات (١) الى (٤) تستخدم للخرسانة الغير معالجة والمعالجة بوضع برادة الحديد أو مادة السیکا أو رقائق الألياف البلاستيكية، في حالة غمرها في المياه المالحة ذو تركيز يساوي ٤٥,٠٠٠ ppm، على التوالي. حيث t هي الزمن و C : إجهاد الضغط بعد مضي هذا الزمن و e هي عدد أويلر ويساوي ٢,٧١٨ وهي كالتالي:


$$\begin{aligned} C &= 220.06 e^{-0.018t} & (1) & \quad C = 229.89 e^{-0.013t} & (2) \\ C &= 218.22 e^{-0.08t} & (3) & \quad C = 268.29 e^{-0.006t} & (4) \end{aligned}$$

الاستنتاجات


وبناء على النتائج التي تم التوصل إليها، تم استنتاج أن إجهاد الضغط للعينات تدهور بعد مرور عامين من غمرهم في المياه المالحة، وخاصة بالنسبة للعينات الغير معالجة حيث أظهرت تدهورا ملحوظا أما العينات المعالجة (ببرادة الحديد) والعينات المعالجة (بمادة السيكال) فأظهرت تدهورا أقل نسبيا من نظيرتها الغير معالجة. أما العينات المعالجة (برقائق الألياف البلاستيكية) فقد أثبتت تحملها لتلك الظروف. وبناء على التحليل إحصائية ، تم استنباط معادلات تربط ما بين الخصائص الفيزيائية والزمن. وهي تتواءم بشكل جيد مع القياسات، أى أن R2 أقتربت من واحد صحيح. كما أثبتت التجارب أن رقائق الألياف البلاستيكية تزيد من إجهاد الضغط بنسبة كبيرة.

جدول(1): جدول خصائص العينات عند الاختبار


رقم العينة	أسم العينة	نوع الخليط	تركيز المحلول الملحي	زمن الغمر
١	١،١ ع	تقليدية	٤٥,٠٠٠	١
٢	١،٨ ع			٨
٣	١،١٦ ع			١٦
٤	١،٢٤ ع			٢٤
٥	٢،١ ع	برادة الحديد		١
٦	٢،٨ ع			٨
٧	٢،١٦ ع			١٦
٨	٢،٢٤ ع			٢٤
٩	٣،١ ع	السيكا		١
١٠	٣،٨ ع			٨
١١	٣،١٦ ع			١٦
١٢	٣،٢٤ ع			٢٤
١٣	٤،١ ع	رقائق الألياف البلاستيكية		١
١٤	٤،٨ ع			٨
١٥	٤،١٦ ع			١٦
١٦	٤،٢٤ ع			٢٤




شكل (١): إجهاد الضغط للعينات الغير معالجة



شكل (٢): إجهاد الضغط للعينات بعد إضافة برادة الحديد



شكل (٣): إجهاد الضغط للعينات بعد إضافة السيكال



شكل (٤): معدل تغير إجهاد الضغط بعد إضافة رقائق الألياف البلاستيكية

التوصيات

وبناء على الاستنتاجات السابقة فقد أوصت الدراسة بالأرشادات الآتية: بخصوص الممارسة الهندسية فيجب وضع رقائق الألياف البلاستيكية وذلك للمحافظة على إجهاد الضغط

للمنشآت البحرية. كما أوصت باستخدام المعادلات المستتبطة للتنبؤ بالخصائص الفيزيائية وذلك لأنها تتواءم بشكل جيد مع القياسات، حيث أن R^2 أقتربت من الواحد الصحيح. أما بالنسبة للدراسات المستقبلية، فقد أوصت الدراسة بإجراء دراسات مماثلة لمعالجات جديدة مبتكرة أو بدمج المعالجات مثل السيكورقائيق الألياف البلاستيكية وذلك لتحسين إجهاد الضغط وأيضا إجراء دراسات مماثلة بمعالجات جديدة وأختبارها على مدة زمنية أطول من ٢٤ شهر.

المراجع

- El-Serafy, S. *et al.* (2017 a). Enhancing the Concrete Behavior Exposed to Chlorides in Tunnels, IJCSE.
- El-Serafy, S. *et al.* (2017 b). Improving Concrete Characteristics Exposed to Chlorides in Coastal Zones, IJCSE.
- Tarek Rady *et al.* (2017) Increasing the lifespan of coastal concrete structures in low-lying lands in Egypt (Nile Delta), unpublished Ph.D thesis, submitted to Ain Shams University.

**EFFECT OF ENVIRONMENTAL ADDITIVES ON
PRESSURE RESISTANCE OF MARINE
STRUCTURES IN KUWAIT**

[6]

Al-Sirafi1, Sonya⁽¹⁾; Al-Enzi, Kh.⁽¹⁾ and Al-Subaie, S.

1) Department of Coastal Engineering, Faculty of Engineering, Ain Shams University 2) Department of Chemistry, Faculty of Science and Technology, Kuwait.

ABSTRACT

In terms of importance of coastal structures in Kuwait, the study was started to investigate compressive strength. A review to previous studies was achieved. Environmental additives were proposed, 16 samples were prepared and immersed in 45.000 ppm salty water for 24 months. Tests and measurements were executed after 8 months intervals. Diagrams were plotted to relate the investigated parameters and statistical analysis was achieved. Plastic fiber sheets were found to achieve the best results. Recommendations for practice, such as implementing plastic sheets, were suggested. Recommendations for research, innovating other additives, were suggested.

Keywords: Environmental additives, pressure resistance, marine structures, Kuwait